

Cod doc.
FT-M12-01**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 012-01/2016**

NR.: 437-C

**Glet de ipsos PROFESIONAL M12**

ISOROMCERTIFICATION

DOMENIU DE UTILIZARE:

Tencuială pe bază de ipsos pentru finisaje (C7/20/2).

- La finisarea suprafețelor interioare tencuite.
- La finisarea suprafețelor din ghips-carton sau plăci de ipsos.
- Pentru obținerea suprafețelor fine și netede înainte de zugrăvire sau vopsire.
- Recomandat ca strat de finisare.

CONSUM SPECIFIC:

- circa 0,8-1,0 kg/m² pentru fiecare 1 mm grosime.

DATE TEHNICE:

- **culoarea:** alb strălucitor
- **granulația:** sub 0,15 mm
- **compoziție:** ipsos, var, minerale, polimeri, plastifiați, întăzitori de priză
- **apă de consistență normală:** 35÷45%

CARACTERISTICI TEHNICE:**Standard de calitate:** SR EN 13279-1:2009

- Performanțe:

Caracteristici esențiale	Performanță declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13279-1:2009
Emisie de substanțe periculoase	NPD	
Timp de priză (metoda Vicat)	> 20 min.	
Rezistența la încovoiere	≥ 1 N/mm ²	
Rezistența la compresiune	≥ 2 N/mm ²	
Rezistență termică	0,013 m ² K/W	
Aderență la suport de tencuială	≥ 0,18 N/mm ²	

Produsul este executat sub marca **VonMEISTER**.**MOD DE LUCRU:****Unelte necesare:**

- Găleată + agitator mecanic sau manual+ mistrie
- Gletieră, dreptar cu cuțit, trafalet, drișcă cu burete roșie

Pregătirea suprafeței de suport:

- Se verifică starea pereților, se elimină surplusul de mortar, exfolierile, impuritățile și praful de pe pereți.
- Suprafața suport care urmează să fie finisată trebuie să fie aderentă, portantă, compactă, curată, uscată, lipsită de grăsimi, rezidui sfărâmițoși, eflorescențe sau de săruri.
- Se montează canturile protectoare de colțuri.
- Pentru suport se recomandă tencuieli cu **Mortard STANDARD M42** prefinisat, cu **Tinci Alb M33** sau **Tinci Flexibil M34** din producția Von Meister.

Preparare:

- Atât găleata cât și apa utilizată trebuie să fie curate.
- Gletul se introduce în apă (0,35÷0,45 l/kg) și se amestecă preferabil mecanic, până la obținerea unui amestec omogen, cremos, ușor aplicabil.
- Se așteaptă 5 minute pentru finalizarea reacțiilor chimice și se amestecă din nou
- Atenție! Se va evita amestecarea excesivă în vederea prevenirii formării incluziunilor de aer în masa gletului.

Durata de utilizare:

- Min. 20 minute după preparare.

Temperatura de lucru:

- +5°C ÷ + 30°C

Punere în operă:

- Pasta se aplică, cu gletiera, în grosime de 2-3 mm verificând periodic aplicarea uniformă a materialului cu un dreptar din aluminiu de 2 m lungime.
- Pentru obținerea planeității dorite se recomandă aplicarea în două straturi.
- În cazul aplicării mai multor straturi, următoarea mână se va aplica după întărirea stratului precedent, adică minim 24 ore.
- După 24 ore, suprafața devine șlefuită. Se recomandă o hârtie de șlefuit de granulație fină.

RECOMANDĂRI SPECIALE:

- Se va evita expunerea directă la razele solare, intemperii, bătaia vântului sau a curenților de aer a suprafețelor proaspăt gletuite.
- Se va prepara o cantitate care se poate utiliza în 20 de minute înaintea aplicării pe suprafețe absorbante suprafața se va stropi cu apă.
- Înaintea aplicării pe suprafețe absorbante, acestea se vor amorsa sau umezi cu apă.
- Durata de uscare: min.7 zile/cm grosime strat aplicat, în mediu cu temperatura de +20°C și umiditate de 60%. La temperaturi mai scăzute timpul de uscare se prelungește.
- Înainte de vopsire se aplică un strat de amorsă.
- Timp de maturare: 7 zile.
- În afara recomandărilor de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare referitoare la aceste lucrări.

AMBALARE:

- În saci de hârtie 20 kg pe europaleți.

PĂSTRAREA:

- În încăperi uscate, în ambalaj original, pe paleți din lemn.

TERMEN DE VALABILITATE:

- 12 luni de la data fabricației marcat pe ambalaj, cu respectare prevederilor privind condițiile de păstrare.

ATENȚIE!:

Informațiile existente în prezenta fișă tehnică sunt bazate pe cunoștințele noastre cu privire la acest produs. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate. Condițiile specifice locației și aplicării pot varia față de cele prezentate aici, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

Atenția utilizatorului este cerută asupra eventualelor riscuri care pot apărea în momentul în care produsul este utilizat în alte scopuri, decât pentru care este conceput.

Se recomandă ca informațiile existente în fișa tehnică să fie transmise utilizatorului, eventual într-o formă adecvată. Aceste informații sunt cele mai bune și demne de încredere conform stadiului actual al științei. Utilizatorul răspunde pentru luarea tuturor măsurilor de precauție care să corespundă legislației.

Aceste informații sunt specifice produsului și nu trebuie să fie valabile pentru alte produse similar.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE M12.01–FSMVM elaborat conform Reg. UE nr. 453/2010 de modificare a Reg. CE nr. 1907/2006 Se poate consulta pe www.vonmeister.ro.

CONTACT:

S.C. Von MEISTER S.R.L. Arad, Cal. A Vlaicu Nr.60-80 Arad, Jud. Arad, România

Tel/fax: 0257/289.110

Email: contact@vonmeister.ro

Site: www.vonmeister.ro