

Cod doc.
FT-M34-01**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 034-01/2016**

NR.: 437-C

**Mortar Tinci FLEXIBIL M34**

ISOROMCERTIFICATION

DOMENIU DE UTILIZARE:

Mortar de uz general pentru tencuire (GP).

- Lucrări de finisare a tencuielilor brute înainte de gletuire sau a altor finisaje nobile, atât în interiorul cât și la exteriorul clădirilor.
- Finisarea zidăriei.
- La repararea tencuielilor brute fisurate sau denivelate.
- Nivelarea suprafețelor înainte de vopsire.

CONSUM SPECIFIC:

- Circa 2÷3 kg/m²

DATE TEHNICE:

- **Culoarea:** gri
- **Granulația:** sub 0,8 mm
- **Compoziție:** ciment gri, agregate minerale, polimeri, plastifianți
- **Apă de consistență normală:** 15÷25%

CARACTERISTICI TEHNICE:**Standard de calitate:** SR EN 998-1:2016

- Performanțe:

Caracteristici esențiale	Performanță declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 998-1:2016
Densitatea	1400 kg/m ³	
Absorbția de apă prin capilaritate	Clasa W0	
Coeficientul de difuzie al vaporilor de apă - μ	5/20 (valoare tabelată)	
Aderență și mod de rupere FP	$\geq 0,3$ N/mm ² - FP: A	
Conductivitatea termică $\lambda_{10,usc,mat}$ -P=50%	0,45 W/(m·K) (valoare tabelată)	
Durabilitatea	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	
Rezistența la compresiune la 28 zile	Clasa CS II	

Produsul este executat sub marca **VonMEISTER**.**MOD DE LUCRU:****Unelte necesare:**

- Găleată + agitator mecanic sau manual.
- Mistrie + gletieră, bidinea, drișcă cu burete roșie sau cu polistiren.

Pregătirea suprafeței de suport:

- Se verifică starea tencuiei brute, se elimină surplusul de mortar, exfolierile, impuritățile și praful de pe tencuiala de bază.
- Suprafața suport trebuie să fie aderentă, curată, portantă, compactă, uscare, lipsită de grăsimi, reziduri sfărâncioase, eflorescențe sau săruri.

Preparare:

- Atât găleata cât și apa utilizată trebuie să fie curate.
- Mortarul se introduce în apă (3,5÷6,25 l/sac de 25 kg) și se amestecă preferabil mecanic, până la obținerea unui amestec omogen, păstos, ușor aplicabil.
- Se așteaptă 5 minute pentru finalizarea reacțiilor chimice și se amestecă din nou.

Durata de utilizare:

- Min. 1 oră după preparare.

Temperatura de lucru:

- +5°C ÷ +30°C

Punere în operă:

- Pasta se aplică pe suport în grosime de 1,5-2 mm, cu gletiera.
- Se așteaptă circa 60-90 minute până ce suprafața devine nelipicioasă la pipăit, după care se stropește ușor cu apă și se drișcuieste cu o drișcă din polistiren sau din burete
- După 72 de ore se pot aplica alte finisaje.

RECOMANDĂRI SPECIALE:

- Se va evita expunerea directă la razele solare, intemperii, bătaia vântului sau curenților de aer a suprafețelor proaspăt lucrate.
- Se va prepara o cantitate de tinci care se poate aplica în cca. 1 oră.
- În condiții de umiditate scăzută sau temperatură ridicată cât și înaintea aplicării pe suprafețe absorbante, acestea se vor amorsa sau umezii cu apă.
- Durata de uscare este de minim 7 zile pentru fiecare centimetru grosime strat aplicat, la o temperatură de +20°C. La temperaturi mai scăzute, timpul de uscare se prelungește.
- Timpul de maturare este de 28 zile.
- După întărire se recomandă finisarea suprafețelor cu gleturi sau tencuieli decorative marca VonMeister.
- În afara recomandărilor de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare.

AMBALARE:

- În saci de hârtie 25 kg pe europaleți.

PĂSTRAREA:

- În încăperi uscate, în ambalaj original, pe paleți din lemn.

TERMEN DE VALABILITATE:

- 12 luni de la data fabricației marcat pe ambalaj, cu respectare prevederilor privind condițiile de păstrare.

ATENȚIE!:

Informațiile existente în prezenta fișă tehnică sunt bazate pe cunoștințele noastre cu privire la acest produs. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate. Condițiile specifice locației și aplicării pot varia față de cele prezentate aici, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

Atenția utilizatorului este cerută asupra eventualelor riscuri care pot apărea în momentul în care produsul este utilizat în alte scopuri, decât pentru care este conceput.

Se recomandă ca informațiile existente în fișa tehnică să fie transmise utilizatorului, eventual într-o formă adecvată. Aceste informații sunt cele mai bune și demne de încredere conform stadiului actual al științei. Utilizatorul răspunde pentru luarea tuturor măsurilor de precauție care să corespundă legislației.

Aceste informații sunt specifice produsului și nu trebuie să fie valabile pentru alte produse similare.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE M34.01–FSMVM elaborat conform Reg. UE nr. 453/2010 de modificare a Reg. CE nr. 1907/2006 se poate consulta pe www.vonmeister.ro.

CONTACT:

S.C. Von MEISTER S.R.L. Arad, Cal. A Vlaicu Nr.60-80 Arad, Jud. Arad, România
Tel/fax: 0257/289.110
Email: contact@vonmeister.ro
Site: www.vonmeister.ro

Administrator
Marian Melinte